

Materiaal

Copolymeer polyethyleenfilm met dubbelzijdig vezelvlies.

Uitvoering

Luchtdichte folie, enkelzijdig kleefband. Ook verkrijgbaar met stucgaas.

Afmetingen

Artikelnr.	Uitvoering	Afmeting	m/verpakking
320911	E/W	70 mm	250
320912	E/W	100 mm	150
320913	E/W	140 mm	100
393872	E/W	200 mm	100
393873	E/W	300 mm	50
320922	E/W + gaas	60 mm	150
320923	E/W + gaas	90 mm	100
392624	E/W + gaas	140 mm	50

Technische gegevens

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Bouwstofklasse	DIN 4102	B2 (normaal ontvlambaar), P-NDS04-887
Waterdampdoorlaatbaarheid	DIN 4108-3	Sd tussen 0,03 en 15 (afh. van relatieve luchtvochtigheid), dampremmend
Slagregendicht	EN 1027	600 Pa
Hechtsterkte van kleefband		12 N/25 mm
Verdraagzaamheid met traditionele bouwmaterialen	DIN 52 452	geschikt
Temperatuurbestendigheid		- 40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +45°C
Houdbaarheid		1 jaar
UV-weerstand		ca. 3 maanden



ME503

Duo Folie VZ



Toepassingsgebied

ME503 Duo Folie VZ is een lucht- en slagregendicht membraan die aan beide zijden stucbaar is.

Dankzij de variabele Sd-waarde is deze folie zowel binnen als buiten toepasbaar om raam- en deurkozijnen luchtdicht te maken.

Producteigenschappen

- Duidelijke en foutloze bevestiging
- Verwerking enkelzijdig of tweezijdig mogelijk
- Kan aan beide zijden worden bepleisterd

Verwerking - Bevestiging op het kozijn

- Breng de folie door middel van het kleefband aan op de buitenomtrek van het kozijnprofiel (afb 1 en 2).
- Breng de folie aan op een gehele zijde van het kozijn en laat op de hoeken plooiën van minstens 2 cm uitsteken.
- Knik de folie op de hoek en vouw hem terug. De uitstekende folie dekt de gehele hoek van het kozijn af.
- Herhaal dit voor alle zijden van het kozijn die moeten worden afgedicht.
- Breng de thermische isolatielaag aan (bv. illbruck FM330 Elastic Gun Foam) in het middengedeelte van het kozijnprofiel over de volledige omtrek van het kozijn. Bevestig vervolgens de folie aan de muur.
- ME503 Duo Folie E/W kan zowel binnen als buiten worden toegepast.

Bevestiging aan de muur met lijm

- Laat de folie evenwijdig aan de zichtzijde van het kozijn naar de muur lopen.
- Reinig het hechtoppervlak op de muur. Verwijder met een vochtige doek of bezem stof en andere verontreinigingen die de kleefkracht verminderen.
- Breng een ononderbroken streep SP025 Folielijm Eco aan op de muurzijde
- Plaats de folie op de natte lijm en druk hem stevig aan met een aandrukroller (afb. 3). Egaliseer vooraf oneffenheden in het hechtoppervlak van de muur met pleisterwerk.
- De folie kan worden bepleisterd met standaardpleisterkalk, of overgeschilderd met een dispersieverf.

Bevestiging aan de muur met het stucgaas

- Breng in eerste instantie een fijne laag pleisterkalk aan op de muur.
- Leg het stucgaas in de vochtige pleisterkalk. Het gesloten membraan moet de voeg tussen het kozijn en de muur bedekken.
- Plaat het verbindingsstuk loodrecht op de rode streep zoals aangegeven in afbeelding 4.
- Werk de aangebrachte pleisterkalk af door het glad te strijken.
- Of breng het membraan aan en bevestig het op enkele punten met behulp van mortel of dispersieverf.

Pleisteren

Doordat de folie aan beide kanten kan worden bepleisterd, kunt u de kleefranden zowel aan één zijde als aan beide zijden gebruiken.

Belangrijke aanbevelingen

Test vooraf grondig of de gewenste materiaalcombinatie geen ongewenste reacties geeft.


Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.


ME503

Duo Folie VZ

illbruck
making it perfect.




Afb. 1: Breng de folie aan op de zichtzijde van het kozijn




Afb. 2: Breng de folie aan op de buitenrand van het kozijn




Afb. 3: Druk de folie aan met een aandrukroller



afb. 4



afb. 5



afb. 6



139221 | 2014-07

Service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.



tremco illbruck B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl