

Materiaal

Zeer snel uithardend tweecomponenten polyurethaan-snelschuim zonder drijfgas.

Leveringsvorm

Kleur	210 ml duo koker*
	16 stuks/doos
crème	327933

*Incl. statische menger en verlengslang

Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Basis	2K	Prepolymeer en activator
Karakter		Semi-flexibel
Dichtheid		45 kg/m ³
Uitharding (systeem)		chemische reactie
Huidvorming	FEICA TM1014	2 minuten
Snijbaar	FEICA TM1005	5 minuten
Vol belastbaar		20 minuten
Opbrengst per cartridge	FEICA TM1003	3,5 ltr.
Treksterkte	FEICA TM1018	114 kPa
Rek bij breuk	FEICA TM1018	13%
Compressieweerstand	FEICA TM1011	52 kPa
Wateropname	EN 1609	0,2 vol. %
Brandklasse	DIN 4102 Teil 1	B2 (MPA-P-NDS04-205)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	DIN 52612	40 mW/m.K
Temperatuurbestendigheid	Lang	-40°C tot 90°C
Temperatuurbestendigheid	Kort	-40°C tot 130°C
Verwerkingstemperatuur	Omgeving	5°C tot +35°C
Verwerkingstemperatuur	Cartridge	5°C tot +30°C
Houdbaarheid		6 maanden

Vorbereiding

- De ondergronden dienen stabiel, droog, stof- en vetvrij te zijn

Verwerking

- Koker afsnijden en statische menger monteren.
- Plaats de voorbereide koker in het pistool.
- Direct beginnen met aanbrengen als de statische menger volledig gevuld is.
- Bevestig deurkozijnen op tenminste 6 punten. (zie afb.)
- Bij diepe voegen de bijgeleverde verlengslang gebruiken.
- Overtollig schuim na uitharding afsnijden.
- PU-schuimen zijn niet geschikt voor brandwerende doorvoeringen.



FM790


Snelschuim



FM790 Snelschuim is zeer geschikt voor de montage van deurkozijnen en lijstwerk van houten deuren.

Productvoordelen

- Gepatenteerd, gebogen spuitkop (D-GM),
- Snijbaar na 90 seconden.
- Hoge opbrengst van maximaal 4,5 liter.
- Na 20 min. kan de deur gemonteerd worden.



Stempelen van kozijnen



Voor het vullen van leidingdoorvoeren



Voor het vullen van holle bereikbare ruimten.

Reiniging

Vers schuim direct verwijderen met AA290 Pistoolreiniger of AA292 Reinigingsdoekjes. Pas op voor aantasten van de ondergrond. Uitgehard schuim is uitsluitend mechanisch te verwijderen. Uitgehard purschuim is chemisch inert, niet schadelijk.

Let op

- Voor de verwerking eerst de gevarenaanduidingen op het etiket lezen.
- Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten, ogen beschermen en handschoenen en werkkleding dragen.
- Bij toepassing in bewoonde ruimten vloerbedekking en meubels afdekken met papier of plastic folie.
- FM790 Snelschuim hecht niet op siliconen, teflon, polyethyleen of vette oppervlakken.
- Mag niet worden blootgesteld aan UV.

Veiligheidsaanbevelingen

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Draag handschoenen en veiligheidsbril. Verwijder uitgehard schuim enkel mechanisch. Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het Veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Certificering



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl