

Materiaal

Een duurzame PVC slabbefolie.

Leveringsvorm

Kleur	Verpakking
zwart	rollen

Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificaties
Soortelijk gewicht	DIN 53479	1.309 kg/m ³
Shore a hardheid	DIN 53505	33° +/- 2%
Dikte	DIN 53370	0,42 mm +/- 5%
Breukverlenging	DIN 53455	250%
Treksterkte	DIN 53455	19N / m ²
Koudebestendigheid	DIN 53372	-25°C
Krimp	5 min./ 70°	≤ 4%
UV bestendigheid	-	Goed
Houdbaarheid	-	12 maanden
Verwerkingstemperatuur		omgeving van +5°C tot 35°C materiaal van +15°C tot 35°C

Verwerking

- De slabbefolie aanbrengen met een overmaat van 100-200 mm.
- Gebruik RVS nieten met een onderlinge afstand van ca. 100 mm.
- De slabbefolie kan tevens verlijmd (OT301 Universele Folielijm) worden.
- Aansluitingen met eventuele spouwfolie altijd dakpansgewijs (afwaterend naar buiten) uitvoeren.

Extra informatie

Foliebreedte	Artikelnr.
30 cm	312008
40 cm	312009
50 cm	312010
60 cm	312011
70 cm	312012
80 cm	312013

Andere afmetingen op aanvraag.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Certificering



ME536

PVC Slabbefolie

ME536 PVC Slabbefolie kan als vervanger van DPC folie rondom kozijnen worden toegepast of als compartimenteringsfolie.

Productvoordelen

- Mechanisch sterke folie
- Duurzaam materiaal
- Universeel toepasbaar
- UV-bestendig
- Te bevestigen d.m.v. nieten of verlijmen

ME536

PVC Slabbefolie

 **illbruck**
making it perfect.

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl