

Materiaal

Polyethyleen copolymeer tape met geweven vlies.

Leveringsvorm

artikelnr.	breedte in mm	m/rol	rol/doos
503033	70	25	4
503034	100	25	3
503035	140	25	2

Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificaties
Bouwstofklasse	DIN 4102	B2 (P-NDS04-961)
Waterdampdoorlaatbaarheid*		ca. 10m
Luchtdichtheid	EN 1026	< 0,1
Hechting**	EN 1939/methode 3	>25N/25mm
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur***		-5°C tot +40°C
Houdbaarheid****		12 maanden

* film /vezelvliescomposiet.

** uitkomsten variëren afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid.

*** Afhankelijk van de buitentemperatuur de juiste illbruck primer gebruiken.

****Mits opgeslagen in de originele verpakking in een koele, droge, vorstvrije ruimte.

Vorbereitung

- Ondergronden dienen droog, vet-, en stofvrij te zijn en ontdaan van alle losse deeltjes, die een goede verkleving verhinderen.
- Op zeer poreuze en natte ondergrond en bij zeer lage temperaturen, raden we aan de ondergrond te bewerken met ME904 Butyl- & Bitumen Primer Eco.

Verwerking

- De breedte van de vliestape moet bepaald worden aan de hand van het gevel- of kozijndetail inclusief de interieur en exterieur zijden van de aangrenzende voeg.
- De aanbevolen breedte voor het hechtvlak van de vliestape op vlakke materialen is minimaal 15 mm.
- De voeg dient met een geschikt isolerend materiaal gevuld te worden.
- Indien nodig een primer en aandrukroller gebruiken.



ME350

Vliestape



Deze volledig zelfklevende folie is uitermate geschikt om aansluitingen aan de binnenzijde van kozijnen op eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten.

Productvoordelen

- Volledig zelfklevend
- Geschikt om af te werken met pleister
- Eenvoudige en snelle bevestiging
- Met pre-slit

ME350

Vliestape



Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad

Certificering



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html