

## Materiaal

Zeer snel uithardend tweecomponenten polyurethaan-snelschuim zonder drijfgas.

## Leveringsvorm

<b>Kleur</b>	<b>210 ml duo koker*</b>
	<b>16 stuks/doos</b>
crème	327933

\*Incl. statische menger en verlengslang



## Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Basis	2K	Prepolymeer en activator
Karakter		Semi-flexibel
Dichtheid	EN 17333-1	45 kg/m <sup>3</sup>
Uitharding (systeem)		chemische reactie
Huidvorming	EN 17333-3	2 minuten
Snijdbaar	EN 17333-3	5 minuten
Vol belastbaar		20 minuten
Opbrengst per cartridge	EN 17333-1	3,5 ltr.
Treksterkte	EN 17333-4	114 kPa
Rek bij breuk	EN 17333-4	13%
Compressieweerstand	EN 17333-4	52 kPa
Wateropname	EN 1609	0,2 vol. %
Brandklasse	DIN 4102 Teil 1	B2 (MPA-P-NDS04-205)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12667	40 mW/m.K
Temperatuurbestendigheid	Lang	-40°C tot 90°C
Temperatuurbestendigheid	Kort	-40°C tot 130°C
Verwerkingstemperatuur	Omgeving	5°C tot +35°C
Verwerkingstemperatuur	Cartridge	5°C tot +30°C
Houdbaarheid		6 maanden

## Vorbereitung

- De ondergronden dienen stabiel, droog, stof- en vetvrij te zijn

## Verwerking

- Koker afsnijden en statische menger monteren.
- Plaats de voorbereide koker in het pistool.
- Direct beginnen met aanbrengen als de statische menger volledig gevuld is.
- Bevestig deurkozijnen op tenminste 6 punten. (zie afb.)
- Bij diepe voegen de bijgeleverde verlengslang gebruiken.
- Overtollig schuim na uitharding afsnijden.
- PU-schuimen zijn niet geschikt voor brandwerende doorvoeringen.

## FM790


### Snelschuim



FM790 Snelschuim is zeer geschikt voor de montage van deurkozijnen en lijstwerk van houten deuren.

#### Productvoordelen

- Gepatenteerd, gebogen spuitkop (D-GM),
- Snijdbaar na 90 seconden.
- Hoge opbrengst van maximaal 4,5 liter.
- Na 20 min. kan de deur gemonteerd worden.



Stempelen van kozijnen



Voor het vullen van leidingdoorvoeren



Voor het vullen van holle bereikbare ruimten.

## Reiniging

Vers schuim direct verwijderen met AA290 Pistoolreiniger of AA292 Reinigingsdoekjes. Pas op voor aantasten van de ondergrond. Uitgehard schuim is uitsluitend mechanisch te verwijderen. Uitgehard purschuim is chemisch inert, niet schadelijk.

## Let op

- Voor de verwerking eerst de gevarenaanduidingen op het etiket lezen.
- Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten, ogen beschermen en handschoenen en werkkleding dragen.
- Bij toepassing in bewoonde ruimten vloerbedekking en meubels afdekken met papier of plastic folie.
- FM790 Snelschuim hecht niet op siliconen, teflon, polyethyleen of vette oppervlakken.
- Mag niet worden blootgesteld aan UV.

## Veiligheidsaanbevelingen

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Draag handschoenen en veiligheidsbril. Verwijder uitgehard schuim enkel mechanisch. Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het Veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

## Certificering



### Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



**Tremco CPG Netherlands B.V.**

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com

[www.cpg-europe.com/nl\\_NL/index.html](http://www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html)