

Materiaal

illbruck TN585 Aircel Super Soft is een soepel elastisch PVC band met semi gesloten cellen, voorzien van een acryl lijmlaag met drager tegen het uitrekken tijdens de montage.

Leveringsvorm

Artikelnr.	Afmeting	Verpakking
329399*	10x10 mm	5 haspels a 75mtr/ds
329398	10x6 mm	5 haspels a 100 mtr/ds
329403*	15x10 mm	5 haspels a 50 mtr/ds
329405	15x15 mm	5 haspels a 75 mtr/ds
329400	15x4 mm	5 haspels a 100 mtr/ds
329409	20x10 mm	5 haspels a 40 mtr/ds
325272	30x10 mm	15 rol a 12,5 mtr/ds
391326	30x20 mm	15 rol a 7,5 mtr/ds
336000	40x4 mm	11 rol a 25 mtr/ds
329417	50x10 mm	9 rol a 12,5 mtr/ds

* Deze maten zijn uit voorraad leverbaar, andere maten levertijd in overleg.

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Basis		PVC
Lijmlaag		acrylaat dispersie, transfer type
Volumieke massa		100 – 125 kg/m ³
Shore 00		20-40
Treksterkte	DIN53571	min. 150 kPa
Rek bij breuk	DIN53571	min. 150%
Drukvervormingstest	DIN53572	25 - 35%
Waterdampdoorlaatbaarheid	DIN53429	45 g/m ² / 24 hr.
Waterabsorptie		10 - 30%
Warmtegeleidingscoëfficiënt	DIN52612	52 mW/m.K
Temperatuurbestendigheid		-30°C tot +60°C
Verwerkingstemperatuur omgeving		0°C tot +30°C
Verwerkingstemperatuur materiaal		+10°C tot +20°C
Bestand tegen		minerale oliën, logen, water, stoom, alcohol, (geconcentreerde) zuren en benzine en logen
UV-bestendigheid		matig
Drukvastheid 0 sec.	DIN53577	20 - 35 kPa
Drukvastheid 60 sec.	DIN53577	10 - 20 kPa
Brandbaarheid		voldoet aan FMVSS 302
Waterdichtheid		100% bij 30% comprimering (U-test)

Vorbereiding

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.

Verwerking

Voor een optimale voegafdichting geldt dat schuimbanden gecompriemd/klemmend worden aangebracht. De comprimeringsgraad hangt nauw samen met de prestatie-eis (lucht-, geluid-, stofdicht).

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad



TN585

Aircel Super Soft

TN585 Aircel Super Soft is geschikt voor afdichtingen van statische voegen in de bouw:

- betonelementen-kozijnen
- muur-dakplaat aansluitingen
- binnendeurkozijnen met kader
- betonelementen of hout-skeletbouw

Productvoordelen

- fijncellig band
- geluidwerend en geluidabsorberend
- CFK- en HCFK vrij geproduceerd

TN585

Aircel Super Soft



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html