

Materiaal

Een flexibel opcellig polyurethaanschuim, geïmpregneerd met een op acrylaat gebaseerde, brandvertragende kunsthars. Voorgecomprimeerd geleverd op rollen zonder schutfolie om de verwerking te vereenvoudigen.

Leveringsvorm

Artikelnummer	bandmaat	lengte rol	kleur	rol/doos	m/doos
502880	20/3-7	8	Antraciet	9	72
502883	20/5-10	5,6	Antraciet	9	50,4
502885	20/7-12	4,3	Antraciet	9	38,7
502886	20/8-15	3,3	Antraciet	9	29,7
502887	20/10-18	4,5	Antraciet	7	31,5
502888	30/10-18	4,5	Antraciet	5	22,5
502889	25/13-24	5,2	Antraciet	8	41,6
502890	30/13-24	5,2	Antraciet	7	36,4
502891	30/17-32	4	Antraciet	7	28
502892	40/17-32	4	Antraciet	5	20
502893	40/22-40	2,7	Antraciet	5	13,5
502896	20/3-7	8	Grijs	9	72
502899	20/5-10	5,6	Grijs	9	50,4
502901	20/7-12	4,3	Grijs	9	38,7
502902	20/8-15	3,3	Grijs	9	29,7
502903	20/10-18	4,5	Grijs	7	31,5
502904	30/10-18	4,5	Grijs	5	22,5
502905	25/13-24	5,2	Grijs	8	41,6
502906	30/13-24	5,2	Grijs	7	36,4
502907	30/17-32	4	Grijs	7	28
502908	40/17-32	4	Grijs	5	20
502909	40/22-40	2,7	Grijs	5	13,5

Levertijd: ca. 2 weken

Technische informatie

Eigenschappen	Normen Specificatie
Brandgedrag	DIN 4102 B1, zelfdovend, P-NDS 04-229
Warmtegeleidingscoëfficiënt	DIN 52612 0.048 W/m/K
Dampdiffusieweerstand, Sd-waarde	DIN 4108-3 < 0,5 m
Luchtdoorlaatbaarheid	DIN EN 12114 a < 1.0 m ³ / [h.m.(daPa)2/3]
Weersinvloeden	DIN 18542 voldoet aan BG1
Slagregendichtheid	EN 1027 600 Pa
Slagregendichtheid	DIN 18542 tot 600 Pa. (MPA bau Hannover)
Verdraagzaamheid bouwmaterialen	DIN 18542 Geen corrosie waargenomen op ijzer, zink, staal, gegalvaniseerd staal, aluminium en koper. Geen nadelige effecten op beton, gasbeton, baksteen, PVC, Plexiglas of hout.
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +90°C
Opslag	Bewaar rollen horizontaal en in de originele doos tussen +1°C en +20°C in droge omstandigheden zonder direct zonlicht. Verzegel de verpakking na gebruik opnieuw om uitzetting tijdens opslag te voorkomen.
Houdbaarheid	2 jaar in originele ongeopende verpakking



TP700

illmod EcoTech



TP700 illmod EcoTech is een geïmpregneerd schuimband voor verschillende typen voegen waaronder (bewegings)voegen in gevels en kozijntoepassingen. Het band is flexibel en kan voegen tot 40 mm breed afdichten.

Kleuren: Antraciet en grijs.

Productvoordelen

- Gepatenteerde 'Linerless' technologie: makkelijker verwerkbaar - tijdbesparend
- Minder afval op de bouwplaats
- UV- en weerbestendig
- Dampdoorlatend
- Thermisch en akoestisch isolerend

Verwerking

Na het meten van de breedte van de voeg, en ervoor te zorgen dat de te verwachten beweging binnen de capaciteit van de geselecteerde bandmaat valt, kan de applicatie worden voortgezet.

- Verwijder de buitenste beschermfolie in de richting van de aangegeven pijlen. Knip de eerste 2 cm aan het begin van de rol af. Rol het band voorzichtig uit zonder deze uit te rekken.
- Leg het band niet op de grond.
- De compatibiliteit van andere katten dan illbruck moet vooraf worden getest.

Installatie algemeen

- Als u het band gaat verwerken, moet deze van onder naar boven worden aangebracht om uitrekken van het band te voorkomen. Zorg ervoor dat het band minimaal 2 mm terugligt in de voeg.
- Een wig kan gebruikt worden om het band op zijn plaats te houden totdat hij is uitgezet.
- Knip aan het einde van een rol het band af. Herhaal het proces met een nieuwe rol en maak een strakke stuikende verbinding zoals getoond in Fig.3.
- Snijd voor kruisende voegen (Fig 2.) de TP700 op 90° af en zorg ervoor dat de twee horizontale uiteinden perfect aansluiten.

Installatie kozijntoepassing

- Het band kan worden aangebracht met de kleefzijde tegen het kozijn, horizontale afdichtingen moeten worden aangebracht vóór de verticale (Fig. 1). Vouw het band niet om de hoeken, knip hem af en laat hem samenkomen, zodat er een strakke gecompriëerde stompe verbinding ontstaat. Als het band direct op een vochtige of stoffige muur wordt verwerkt, moet er een lijmtest worden uitgevoerd, gebruik eventueel een primer.

Certificering



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.
 Vlietskade 1032
 4241 WC Arkel
 Nederland
 T: +31 (0)183 568019
 F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html