

## Materiaal

Semi-gesloten soft EPDM-band op haspel met eenzijdige kleefzijde.

## Leveringsvorm

Artikelnr.	Afmeting	Verpakking
503607	25*x20 mm	1 haspel a 100 mtr/ds
503608	30*x25 mm	1 haspel a 80 mtr/ds
503609	30*x30 mm	1 haspel a 80 mtr/ds

\*Kleefzijde

## Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Basis		soft EPDM
Lijmlaag		acrylaat dispersie
Luchtdoorlatendheid (c-waarde) 25% compressie	NEN 2686	<0,005 dm <sup>3</sup> /(s.m <sup>1</sup> .Pa)
Luchtdoorlatendheid (c-waarde) 50% compressie	NEN 2686	<0,001 dm <sup>3</sup> /(s.m <sup>1</sup> .Pa)
Volumieke massa		90 kg/m <sup>3</sup>
Drukweerstand 25% / 50% compressie		ca. 1,5 kPa / ca. 3,5 kPa
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +120°C
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Rek bij breuk		ca. 170%
Bestand tegen		warmte, weersinvloeden en veroudering
UV-bestendigheid		zeer goed
Brandbaarheid		voldoet aan FMVSS 302
Houdbaarheid		12 maanden, koel en droog in verpakking

## Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

## Verwerking

- Het band niet uitrekken tijdens verwerking.
- Het band aanbrengen zonder onnodige onderbrekingen.
- Het band na verwerking nauwkeurig nalopen met een aandrukroller.
- Eventuele stuiknaden strak sluiten en afdichten met illbruck SP525 of illbruck OT015
- Aanbevolen compressie: 25-50% (max. 90%)
- Aanbevolen compressie 'passief bouwen': min. 50% (max. 90%)

## Let op

- Alleen toepassen bij vlakke, evenwijdige voegen.
- Voor een optimale afdichting geldt dat de banden voldoende klemmend worden aangebracht en onder voldoende druk blijven staan.
- Niet in contact laten komen met olieproducten.

## Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



**TN018**

**Soft EPDM Afdichtband**

### Productvoordelen

- UV-, weer- en verouderingsbestendig
- Luchtdicht na voldoende compressie
- Zacht materiaal, gemakkelijk indrukbaar
- Prefab verwerking; vroegtijdig aan te brengen

---

**Technische service**

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



**Tremco CPG Netherlands B.V.**

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

[info.nl@cpg-europe.com](mailto:info.nl@cpg-europe.com)

[www.cpg-europe.com/nl\\_NL/index.html](http://www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html)