

## Materiaal

Een membraan, samengesteld uit een laminaatfolie met daarop een lijmlaag van zuiver butyl, voorzien van een gesiliconiseerd papier.

## Leveringsvorm

Breedte x dikte in mm	M/doos	Rol/doos	Artikelnr.
50 x 0,8	240	12	ME407329730
75 x 0,8	160	8	ME407329731
100 x 0,8	120	6	ME407329732*
150 x 0,8	80	4	ME407329733**
200 x 0,8	60	3	ME407329734
250 x 0,8	40	2	ME407329735
300 x 0,8	40	2	ME407329736
350 x 0,8	20	1	ME407312032
400 x 0,8	20	1	ME407312033
500 x 0,8	20	1	ME407312034

\*Per stuk verpakt: ME407390710

\*\*Per stuk verpakt: ME407390712

## Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificaties
Basis kleeflaag		butyl-gummi (Poly-isobutadien)
Folie (drager)		kunststof laminaatfolie (zwart)
Schutfolie		PE-folie gesiliconiseerd
Brandklasse	DIN 4102	B2 (normaal ontvlambaar)
UV-weerbestendig		uitstekend
Waterdampdoorlaatbaarheid	4108-3	waterdamp dicht (sd ≥ 800m)
Dampdiffusieweerstand	52615	μ > 1.000.000
Vlekvorming op bouwdeelen		verdraagzaam met vele ondergronden
Temperatuurbestendigheid		-40 °C tot +90 °C
Verwerkingstemperatuur		+5 °C tot +40 °C
Houdbaarheid		max. 24 maanden
Opslagtemperatuur		+5 °C tot +35 °C
Opslag rollen		plat en vlak liggend, droog, stofvrij

## Vorbereiding

- Hechtvlakken moeten schoon, vetvrij en vrij zijn van andere vervuilingen die een goede hechting kunnen beïnvloeden.
- Hechtvlakken moeten stabiel en vrij van losse delen zijn.
- Op sterk poreuze ondergronden (beton, gasbeton, pleisterwerk e.d.) alsmede butyl bandoverlappingsen adviseren wij voor te strijken met illbruck [ME907 Butyl Primer NT](#).
- Voor het bepalen van de breedte maat van de toe te passen ME407 Butylband NT, geldt als algemene regel: de breedte van de voeg plus 100 mm hechtvlak (50mm voor beide zijden).
- Voor het bepalen van de totaal benodigde lengte, geldt als algemene regel dat ME407 Butylband NT een overlapping heeft bij aansluiting onderling van ten minste 25 mm.



## ME407

### Butylband NT



ME407 wordt toegepast voor het damp-, lucht- en waterdicht maken van allerlei aansluitingen draagconstructies en gevelelementen onderling en voor het creëren van drukvereffening in de gevelconstructie.

### Productvoordelen

- Zowel de drager als de butyl kleeflaag zijn uv-bestendig
- De kleeflaag blijft bij hoge en extreem lage temperaturen flexibel en zakt niet uit
- Geeft geen vlekvorming aan de ondergrond, dus de lijmlaag droogt niet uit
- Hecht op vrijwel alle voorkomende ondergronden
- Behoeft geen voorverwarming voor of tijdens applicatie
- Heeft een permanente kleefkracht
- Zeer hoge dampdichtheid, dus ook water- en luchtdicht

### Verwerking

- Zorg ervoor dat specieresten verwijderd worden.
- Zorg ervoor dat te ruwe hechtvlakken zijn uitgevuld (egaliseren).
- Bij toepassing van [ME907 Butyl Primer NT](#), ca. 30 minuten laten drogen alvorens aan te vangen met applicatie van ME407 Butylband NT.
- Begin met het afplakken van de kozijnankers en hoeken, om efficiënt en tijdbesparend te werken.
- Breng ME407 Butylband NT dakpansgewijs aan.
- Breng ME407 Butylband NT niet aan bij temperaturen beneden de 5°C, zonder speciale maatregelen.
- Zorg voor een hechtvlak van ten minste 50 mm aan weerszijden van de voegen.
- Zorg voor een overlapping van ten minste 25 mm bij de aansluiting van de ME407 Butylband NT onderling.
- Druk het band voldoende aan met behulp van een aandrukrol.

### Let op

Wij adviseren bij watergedragen grondlagen op (stel)kozijnen eerst een hechtproef te maken.

### Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

### Certificering



#### Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



#### Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel  
Nederland  
T: +31 (0)183 568019  
F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com  
[www.cpg-europe.com/nl\\_NL/index.html](http://www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html)