Materiál
Hliníková fólie jednostranně potažená vrstvou bitumenového elastomeru.

Provedení
Jednostanně lepící páska tl. 1,3 mm opatřená linerem a navinutá do role.

Délka role 10 m, tl. pásky 1,3 mm
Šířka (mm): 45 / 50 / 75 / 100
Další rozměry na požádání.

Technické informace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Třída hořlavosti	DIN 4102	B2
Aplikační teplota		+5 °C až +30 °C
Teplotní odolnost		-30 °C až +80 °C
Doba skladování		12 měsíců v neotevřeném originálním balení
Skladovací teplota		+10 °C až +25 °C

Příprava podkladu
1. Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, bez prachu a volných částic, které by negativně ovlivňovaly přilnavost. Velmi savé povrchy impregnovat ME901 nebo ME902 Butyl & Bitumen Primerem.

Zpracování
1. Z fólie před aplikací strhnout silikonizovaný papír a následně pásku přilepit na připravený podklad. Fólii důkladně přitlačit rukou či neostrým předmětem (vhodný je váleček) a to takovým způsobem, abychom vytlačili vzduchové bubliny.

Zlepšení přilnavosti
Po použití primeru (ME901 nebo ME902 Butyl & Bitumen Primer) při běžné teplotě je nutno nechat zavadnout podklad 10 až 40 minut. Vydatnost primeru závisí na savosti a pórovitosti podkladu.

ME104

Bitumen Alu

Použití
Univerzálně použitelná samolepící fólie, sloužící především k těsnění, izolaci a napojení přilehlých konstrukcí. Velmi vhodná je k těsnění spojů kovů, plastů, okapových žlabů, oplechování atik, střešních oken, potrubí od kamen, hřebene střechy, stěn, drenážních trubek. Lze aplikovat na zdivo, omítku, beton, dřevo, kovy, ocel, zinek, hliník a sklo.

Hlavní přednosti
- speciální krycí fólie zabraňuje kapilárnímu průchodu vlhkosti
- fólie je vodotěsná a odolná vůči působení UV
- velmi snadné, rychlé a cenově výhodné těsnění spojů a spár

ME104

Bitumen Alu

Technický servis
Naše společnost je vždy připravena poskytnout vám technické poradenství a podporu. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.

tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz

103389 |