

Materiál

Plně samolepicí speciální PmB fólie (modifikovaný bitumen) tvořená lepicí bitumenovou hmotou nanesenou na HDPE nosiči.

Provedení

ME110 je dodávána ve 20 a 25 m rolích.

Šířka x tloušťka (mm)	Rolí v kartonu	m/karton
80 x 1,0	5	125
100 x 1,0	4	100
150 x 1,0	2	50
200 x 1,0	2	50
250 x 1,0	1	25
300 x 1,0	1	25
350 x 1,0	1	25
400 x 1,0	1	25
450 x 1,0	1	25
80 x 1,5	5	100
100 x 1,5	4	80
150 x 1,5	2	40
200 x 1,5	2	40
230 x 1,5	1	20
250 x 1,5	1	20
300 x 1,5	1	20
350 x 1,5	1	20
400 x 1,5	1	20
450 x 1,5	1	20

Technická specifikace

Popis	Norma	Hodnota
Třída reakce na oheň	EN 13501	E
Vodotěsnost	EN 1928, metoda B	stanovená
Pevnost v tahu	EN 12311-1	> 200 N/50 mm
Prodloužení při přetržení	EN 12311-1	> 150%
Odolnost proti protřetí (hřebíkům)	EN 12311-1	> 100 N
Součinitel difúzního odporu	DIN 52 615	170 300
UV odolnost		6 měsíců
Teplotní odolnost		-30 °C až +70 °C
Aplikační teplota *		-5 °C až +35 °C
Skladovací teplota		+5 °C až +25 °C
Skladování		v chladu a suchu, nikoliv na mrazu
Doba skladování		12 měsíců

* při nízkých teplotách musí být použit primer na úpravu podkladu

Příprava podkladu

- Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, bez prachu a volných částic, které by negativně ovlivňovaly přilnavost. Velmi savé povrchy (beton, pórobeton, omítku atd.) impregnujte pomocí ME902 nebo ME901.

Zpracování

- Odviňte fólie z role a zkratíte na požadovanou délku. Díly separovanému krycím papíru (lineru) je možné odstranit pouze jednu jeho část a fólii upevnit na jednu z podkladních ploch bez toho, aniž by fólie ulpěla i na druhém podkladu, pokud si to zpracovatel ještě nepřeje.
- Přiložte materiál k podkladním plochám a nebo ploše bez toho, abyste ve fólii vytvářeli jakékoliv napětí. Fólii důkladně přitiskněte k podkladu přitlačným válečkem.
- Snažte se zamezit vzniku vzduchových kapes mezi fólií a podkladem. Fólie by měla ideálně celoplošně přilnout k podkladu.



ME110

ME110 Bitumen HDPE

Oblast použití

Fólie je určena pro vytvoření vodotěsného, vzduchotěsného a parotěsného spoje na budovách, v oblasti fasád, oken a střech. Materiál je zvláště vhodný pro použití v oblastech s možným mechanickým namáháním spoje nebo oděrem. Fólie má vynikající přilnavost na podklady jako jsou beton, zdivo, dřevo, kovy, plasty a bitumenové pásy.

Přednosti produktu

- Zpracování od -5 °C
- Aplikace možná i na i na mírně vlhké podklady
- Povětrnosti odolná fólie
- Separovaný dvoudílný liner

ME110

ME110 Bitumen HDPE



Zlepšení přilnavosti

Po použití primeru (ME901 nebo ME902 Butyl & Bitumen Primer) při běžné teplotě je nutno nechat zavadnout podklad 10 až 40 minut. Vydutnost primeru závisí na savosti a pórovitosti podkladu.



Technický servis

Na vyžádání je k dispozici neustálá technická podpora.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz