

Produkt

Specjalnie powlekana włóknina PES.

Opis

ME010 jest dostarczana w rolkach o długości 50 m i szerokości 1,5 m z podwójnym paskiem klejącym lub jako produkt przycięty do określonej szerokości i zaopatrzony w paski klejące do konstrukcji metalowych oraz elewacyjnych.

Kolor: czarny



Warianty ME010

Oznaczenie UE	Opis
398872	1500mm x 50m z paskiem klejącym
354634	1500mm x 50m bez paska klejącego
354532	200mm x 50m bez paska klejącego
354534	300mm x 50m bez paska klejącego
354536	400mm x 50m bez paska klejącego



Oznaczenie UE	Opis
399380	E 200mm x 50m
399381	E 300mm x 50m
399382	E 400mm x 50m



Oznaczenie UE	Opis
354539	SV 200mm x 25m
354541	SV 300mm x 25m
354543	SV 100mm x 25m



Dane techniczne

Właściwości	Norma	Klasyfikacja
Ciężar	EN 1849-2	ok. 180 g/m²
Odporność ogniowa*	DIN 4102	B1
Odporność ogniowa*	EN 13501-1	Klasa B(s1-d0)
Indeks zagrożenia pożarowego*	VKF	5,2
Odporność na przenikanie wody	EN 1928	W1
Odporność na przenikanie wody po zesterzeniu	EN 1297/1296	W1
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie - wzdłuż / w poprzek	EN 12311-1	ok. 400/230 N +/- 15%
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie - wzdłuż/w poprzek po zesterzeniu	EN 1297/1296	>75% początkowej wartości
Wydłużenie zerwania - wzdłuż/w poprzek	EN 12311-1	ok. 30/35% +/- 15%
Wydłużenie zerwania - wzdłuż / w poprzek po zesterzeniu	EN 1297/1296	>75% początkowej wartości
Odporność na wzrost kropli / trzonek gwoźdźcia	EN 12310-1	ok. 100/120 N +/- 15%
Przepuszczalność pary wodnej	EN ISO 12572	Wartość Sd: ok. 0,112 m
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	ok. 0,1m³ /m².h. 50Pa
Odporność na promieniowanie UV	-	trwała
Odporność na temperaturę	-	-40°C do +150°C
Przechowywanie	-	Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem.
Okres przydatności	-	24 miesiące

* Włóknina PES

ME010

Folia fasadowa B



Wysoce paroprzepuszczalna i wodoodporna folia fasadowa z podwójnym paskiem klejącym może być układana bezpośrednio na drewnianym szalunku lub izolacji termicznej na ścianach osłonowych, za częściowo lub całkowicie otwartą elewacją z nieograniczonym obszarem otwartego połączenia. Przeznaczona do wykonania wiatro- i wodoodpornego uszczelnienia, którego nie można tynkować.

Produkt oznaczony certyfikatem [EMICODE EC1PLUS](#)

Zalety

- Odporna na promieniowanie UV
- Wysoka odporność na temperaturę
- Odporność ogniowa (klasa B zgodnie z normą EN 13501-1)
- Trwale odporna na promieniowanie UV
- Wysokie parametry otwartości dyfuzyjnej

Przetwarzanie

Membrana fasadowa

ME010 to folia o wysokich parametrach otwartości dyfuzyjnej, którą można układać bezpośrednio na izolacji termicznej lub drewnianym szalunku. Idealnie nadaje się do montażu na tzw. zakładkę lub za pomocą zszywek czy gwoździ. W zależności od konstrukcji fasady, kontrłaty lub łaty konstrukcyjne mogą być nakładane bezpośrednio na folię. W przypadku mocowania (mechanicznego lub za pomocą kleju) wymagana jest powierzchnia nośna minimum 4 cm. Folię należy nakładać na solidne podłoże; na miękkiej izolacji konieczne jest użycie specjalnych środków w zależności od powierzchni. Należy układać ją poziomo w taki sposób, aby gładka i czarna powierzchnia znajdowała się na zewnątrz, a powierzchnia z włókny po stronie wewnętrznej. Do wykonania prawidłowego połączenia wymagana jest minimalna zakładka o szerokości 10 cm. W przypadku zastosowania w pomieszczeniu paraizolacji o wartości $sd > 2$ m, można pominąć konieczność spełnienia wymogu dotyczącego odporności na działanie wody kondensacyjnej zgodnie z normą DIN 4108.

Uszkodzenia mechaniczne, przejścia lub połączenia powinny być uszczelnione klejem SP025 lub taśmą ME31. Klejenie wiatroszczelne powinno odbywać się metodą na zakładkę przy użyciu SP025, ME315 lub też wersji z pasem klejącym.

Obróbka produktu przyciętego do pasów: Produkt ten wyposażony jest w pasek klejący o szerokości 30 mm, umożliwiający zamocowanie do danego elementu. Zalecane jest również zastosowanie kleju SP025 na całej powierzchni danego elementu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Certyfikat



Serwis

Na życzenie klienta firma tremco illbruck udostępni pomoc w zakresie właściwej aplikacji produktu pod numerem telefonu +48 12 665 33 08.

Uwagi

Powyższe informacje mogą być tylko ogólnymi wskazówkami.

Ze względu na to, że nie mamy wpływu na warunki obróbki i zastosowania, jak również z powodu różnorodności stosowanych materiałów, zalecamy przeprowadzenie odpowiednich prób we własnym zakresie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie danych technicznych. Najnowsza wersja znajduje się na stronie www.illbruck.com.



tremco illbruck Sp. z o.o.
Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
31-234 Kraków
T: +48 12 665 33 08

sprzedaz.pl@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com
www.illbruck.com