

Opis

ME010 jest dostarczana w rolkach o długości 50 m i szerokości 1,5 m z podwójnym paskiem klejącym lub jako produkt przycięty do określonej szerokości i zaopatrzony w paski klejące do konstrukcji metalowych oraz elewacyjnych.

Kolor: czarny

Pokrycie

Specjalnie powlekana włóknina PES.

Opakowane

Nr. Produktu	Opis
398872	1500mm x 50m z paskiem klejącym
354634	1500mm x 50m bez paska klejącego
354532	200mm x 50m bez paska klejącego
354534	300mm x 50m bez paska klejącego
354536	400mm x 50m bez paska klejącego

Nr. Produktu	Opis
399380	E 200mm x 50m
399381	E 300mm x 50m
399382	E 400mm x 50m

Nr. Produktu	Opis
354539	SV 200mm x 25m
354541	SV 300mm x 25m
354543	SV 100mm x 25m



ME010

Folia fasadowa B



Wysoko paroprzepuszczalna i wodoodporna folia fasadowa z podwójnym paskiem klejącym może być układana bezpośrednio na drewnianym szalunku lub izolacji termicznej na ścianach ostonowych, za częściowo lub całkowicie otwartą elewacją z nieograniczonym obszarem otwartego połączenia. Przeznaczona do wykonania wiatro- i wodoodpornego uszczelnienia, którego nie można tynkować.

Produkt oznaczony certyfikatem **EMICODE EC1PLUS**

Zalety

- Odporna na promieniowanie UV
- Wysoka odporność na temperaturę
- Odporność ogniowa (klasa B zgodnie z normą EN 13501-1)
- Trwale odporna na promieniowanie UV
- Wysokie parametry otwartości dyfuzyjnej

Techniczna karta produktu

Właściwości	Norma	Klasyfikacja
Ciężar	EN 1849-2	ca. 180 g/m ²
Odporność ogniowa*	DIN 4102	B1
Odporność ogniowa*	EN 13501-1	Klasa B (s1, d0)
Indeks zagrożenia pożarowego*	VKF	5,2
Odporność na przenikanie wody	EN1928	W1
Odporność na przenikanie wody po zesterzeniu	EN 1297/1296	W1
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie - wzdłuż / w poprzek	DIN 12311-1	ok.400/230 N ± 15%
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie - wzdłuż / w poprzek po zesterzeniu	EN 1297/1296	> 75% początkowej wartości
Wydłużenie zerwania - wzdłuż / w poprzek	EN 12311-1	ok. 30/35% ± 15%
Wydłużenie zerwania - wzdłuż / w poprzek po zesterzeniu	EN 1297/1296	> 75% początkowej wartości
Odporność na wzrost kropli / trzonek gwoździa	EN 12310-1	ok. 100/120 N ± 15%
Przepuszczalność pary wodnej	EN ISO 12572	Wartość Sd: ok. 0,112 m
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	Okolo. 0,1 m ³ / m ² .h.50 Pa
Odporność na promieniowanie UV		trwała
Odporność na temperaturę		-40°C do +150°C
Przechowywanie		Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem.
Okres przydatności		24 miesiące

* Włóknina PES

Przetwarzanie

Membrana fasadowa

ME010 to folia o wysokich parametrach otwartości dyfuzyjnej, którą można układać bezpośrednio na izolacji termicznej lub drewnianym szalunku. Idealnie nadaje się do montażu na tzw. zakładkę lub za pomocą zszywek czy gwoździ. W zależności od konstrukcji fasady, kontrłaty lub łaty konstrukcyjne mogą być nakładane bezpośrednio na folię. W przypadku mocowania (mechanicznego lub za pomocą kleju) wymagana jest powierzchnia nośna minimum 4 cm. Folię należy nakładać na solidne podłoże; na miękkiej izolacji konieczne jest użycie specjalnych środków w zależności od powierzchni. Należy układać ją poziomo w taki sposób, aby gładka i czarna powierzchnia znajdowała się na zewnątrz, a powierzchnia z włókniny po stronie wewnętrznej. Do wykonania prawidłowego połączenia wymagana jest minimalna zakładka o szerokości 10 cm. W przypadku zastosowania w pomieszczeniu paraizolacji o wartości sd > 2 m, można pominąć konieczność spełnienia wymogu dotyczącego odporności na działanie wody kondensacyjnej zgodnie z normą DIN 4108.

Uszkodzenia mechaniczne, przejścia lub połączenia powinny być uszczelnione klejem SP025 lub taśmą ME31. Klejenie wiatroszczelne powinno odbywać się metodą na zakładkę przy użyciu SP025, ME315 lub też wersji z pasem klejącym.

Obróbka produktu przyciętego do pasów: Produkt ten wyposażony jest w pasek klejący o szerokości 30 mm, umożliwiający zamocowanie do danego elementu. Zalecane jest również zastosowanie kleju SP025 na całej powierzchni danego elementu.

Proszę zauważyć

- Połączenie końcowej krawędzi membrany z konstrukcją powinno zostać wykonane jak najszybciej, tak, aby nie była ona narażona na działanie wiatru i aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia częściowo przymocowanej membrany.
- Membrana ME010 stosowana na elewacji powinna zostać przyklejona do membrany ME010 zastosowanej na połączeniu okna z ościeżem (przy użyciu kleju SP025), aby zapewnić szczelność miejsc na styku membran na warunki pogodowe.
- Szczegółowe informacje na temat kleju SP025 znajdują się w karcie technicznej dostępnej na stronie www.illbruck.com.
- Opcjonalna listwa wykończeniowa może być stosowana w celu mechanicznego przymocowania membrany. W kwestiach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa należy przeczytać ze zrozumieniem kartę charakterystyki.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Certyfikaty



Serwis techniczny

Na życzenie klienta firma tremco illbruck udostępnia w każdej chwili fachową pomoc techniczną.

Dodatkowe informacje

Powyższe informacje mogą być tylko ogólnymi wskazówkami. Ze względu na to, że nie mamy

wpływu na warunki obróbki i zastosowania, jak również z powodu różnorodności stosowanych materiałów, należy przeprowadzić odpowiednie próby we własnym zakresie, aby sprawdzić materiał pod kątem dopasowania produktu do konkretnego zastosowania. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Najnowszą wersję znajdziecie Państwo na stronie www.illbruck.com



tremco illbruck Sp. z o.o.
Kuźnicy Kottątajowskiej 13
31-234 Kraków
Polska
T: +48 12 665 33 08
F: +48 12 665 33 09

sprzedaz.pl@cpg-europe.com
www.illbruck.com