

### Материал

GS241 Однокомпонентный, кислотный, силиконовый герметик с антифунгицидными добавками.

### Область применения

Применяется для герметизации швов и стыков в помещениях с повышенной влажностью.

### Упаковка

картридж	310мл
коробка	25шт

### Цвет

бесцветный

### Техническая информация

Классификация	Метод тестирования	Показатель
состав		однокомпонентный силикон на ацетатной основе
удельный вес	DIN 52451	0,98гр/см <sup>3</sup>
пленкообразование	от +23°C и 50% влажности воздуха	25 минут
время полного высыхания	1 день	2-3мм
модуль растяжения	EN 28339	0,36 N/мм <sup>2</sup>
способность возврата деформации		95%
твёрдость по Шору А	53505	18
температуростойкость		от -40°C до +100°C
температура нанесения		от +5°C до +40°C
рабочая температура допустимая деформация		от -40°C до +150°C 20%
огнестойкость	DIN 4102	B2
срок хранения		12 месяцев
условия хранения		в прохладном месте в герметичной упаковке, при температуре от +5°C до +25°C

### Подготовка

1. Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

### Техника безопасности и здоровья

Перед применением прочтите карточку безопасности продукта



## GS241

### Санитарный силиконовый герметик



#### Область применения


#### Основные преимущества

- Стойкий к образованию грибка
- Долговечная эластичность
- Не окрашивается

**GS241**

## Санитарный силиконовый герметик

**illbruck**  
making it perfect.



Герметизация санитарных швов.



Герметизация швов с влажными условиями эксплуатации.

### Техническая поддержка

Специалисты компании Тремко ильбрук предоставят необходимую информацию, а также помогут выбрать необходимый продукт и окажут техническую помощь.

### Дополнительная информация

Продукция компании Тремко ильбрук производится под жестким контролем и стандартам

качества. Любой продукт который был применен в соответствии с инструкциями Тремко ильбрук и оказался дефектным будет заменен бесплатно. Компания Тремко ильбрук оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и совершенствовании.



### ООО Тремко ильбрук

Россия, 142180 Московская область  
г.Климовск, ул.Заречная, д.2  
Т: +7 495 6440299 Ф: +7 499 501 7980  
Т: +7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94

Russia@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.ru