

Материал

PL400 однокомпонентный клей на основе синтетического каучука.

Область применения

Предназначен для наружных и внутренних работ для склеивания следующих материалов:

- гипса
- кафеля
- бетона
- зеркал
- резины
- слоистых пластиков
- дерева, фанеры, ДВП, ДСП
- нержавеющей стали
- алюминия
- кровельной жести

Упаковка

картридж	300мл
коробка	25шт

Цвет

бежевый

Техническая информация

Классификация	Показатель
состав	синтетический каучук
консистенция	пастообразная
содержание взвешенных частиц	69%
удельный вес	1%
рабочая температура	от -40°C до +100°C
время высыхания	от 1 до 24 часов в зависимости от температуры откужающей среды
нагрузка	полная нагрузка через 4 суток
максимальная нагрузка через 30 суток	280N/см ²
хранение	в сухом месте от +5°C до +30°C
срок годности	18 месяцев

Подготовка

1. Необходимо очистить поверхность от пыли, грязи и жира.

Нанесение

1. Наносите клей полосками или точками для того, чтобы клей мог получать атмосферное воздействие при высыхании (особенно важно при плотных поверхностях).
2. Прижмите сразу после нанесения склеиваемые поверхности друг к другу, разъедините их на 20 секунд и снова прижмите плотно. При разъединении клей получает дополнительно воздуха, что убыстряет процесс высыхания.
3. Склеиваемые детали необходимо закрепить на время вулканизации клея.
4. Полная нагрузка на проклеенную поверхность допустима через 4 суток, после чего прочность улучшается.



PL400

Универсальный строительный клей



Основные преимущества

- Долговечность до 40 лет
- Устойчив к влаге, температурным колебаниям от -40 °C до +100 °C
- Клеевой шов растяжим до 1 см до его высыхания
- Высокая адгезия
- Не требует грунтовок
- Высокая звуко- и электроизоляция
- Не требует грунтовок
- Не окрашивается

PL400

Универсальный строительный клей



Очистка

Пятна, образовавшиеся в процессе склеивания, следует удалить незамедлительно.

Применяйте малярный скотч.

Высохший клей можно удалить только механическим путем.

Рабочий инструмент очищается подходящим раствором, например, лакобензином.

Техника безопасности и здоровья

Перед применением прочтите карточку безопасности продукта

Расход клея

шов	ширина 10мм	ширина 5мм
расход в погонных метрах	4,5	16

Техническая поддержка

Специалисты компании Тремко ильбрук предоставят необходимую информацию, а также помогут выбрать необходимый продукт и окажут техническую помощь.

Дополнительная информация

Продукция компании Тремко ильбрук производится под жестким контролем и стандартам

качества. Любой продукт который был применен в соответствии с инструкциями Тремко ильбрук и оказался дефектным будет заменен бесплатно. Компания Тремко ильбрук оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и совершенствовании.



ООО Тремко ильбрук

Россия, 142180 Московская область
г.Климовск, ул.Заречная, д.2
Т: +7 495 6440299 Ф : +7 499 501 7980
Т. +7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94

Russia@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.ru