

Материал

GS221 однокомпонентный, кислотный, силиконовый герметик.

Область применения

Склеивание и финальная герметизация малоподвижных стыков алюминиевых и других материалов для фасадов. Склеивание фасадных элементов между собой. Склеивание и герметизация защитных планок, плинтусов, профилей, оконных карнизов, дверных панелей, подоконников, кровельных покрытий и других материалов.

Упаковка

картридж **280мл**

Цвет

белый, черный, серый, прозрачный

Техническая информация

Классификация	Метод испытаний	Показатели
основа		ацетат
время пленкообразования	при +23°C и 50% влажности воздуха	до 10 минут
затвердение	при 2мм	24 часа
затвердение	при 7мм	7 дней
усадка		< 4%
допустимая деформация шва		до 20%
твердость по Шору А	ISO 868	20
модуль упругости	ISO 8339	> 0,39N/mm ²
предел прочности на разрыв	DIN EN 28339	0,70 N/mm ²
удлинение	DIN EN 28339	200%
упругость	DIN EN 27389	95%
стойкость к лучам УФ		высокая
температура нанесения		от +5°C до +40°C
рабочая температура		от -50°C до +180°C
срок годности		18 месяцев
хранение		в сухом месте от +5°C до 25°C

Подготовка

1. Контактная поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной.
2. Вещества, способные уменьшить адгезию, например: масло, воск, защитный лак, старая мастика, должны быть удалены.
3. Одна из поверхностей должна быть пористой.
4. Герметик можно выравнивать шпателем.

Очистка

Незатвердевший GS221 можно удалить растворителем. Затвердевший герметик удаляется только механическим путем.

Техника безопасности и здоровья

Перед применением прочтите карточку безопасности продукта



GS221

Универсальный силиконовый герметик



Основные преимущества

- Высокая адгезия к большинству строительных материалов
- Не содержит растворителей и изоцианатов
- Эластичный
- Химически стойкий
- Устойчивый к старению и лучам УФ

GS221

Универсальный силиконовый герметик



Техническая поддержка

Специалисты компании Тремко ильбрук предоставят необходимую информацию, а также помогут выбрать необходимый продукт и окажут техническую помощь.

Дополнительная информация

Продукция компании Тремко ильбрук производится под жестким контролем и стандартам

качества. Любой продукт который был применен в соответствии с инструкциями Тремко ильбрук и оказался дефектным будет заменен бесплатно. Компания Тремко ильбрук оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и совершенствовании.



ООО Тремко ильбрук

Россия, 142180 Московская область
г.Климовск, ул.Заречная, д.2
Т: +7 495 6440299 Ф : +7 499 501 7980
Т. +7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94

Russia@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.ru