

**SP350**

## Lepidlo s vysokou počiatočnou pevnosťou

### Technická špecifikácia

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Objemová hmotnosť	DIN 52 451-A	1.5 g/cm <sup>3</sup>
Vytvorenie povrchovej kôry		cca 15 minút
Rýchlosť vytvrdzovania		cca 3.5 mm / 1 deň
Zmrštenie po vytvrdnutí	DIN 52 451	3.4 %
Pevnosť v ťahu (po vytvrdnutí)	DIN 53504 S2	30 Kg/cm <sup>2</sup>
E-modul pri 100% natiahnutí	DIN EN ISO 8339 Metóda A	cca 1.3 N/mm <sup>2</sup>
Preťahnutie pri prerhnutí	DIN EN ISO 8339 Metóda A	cca 350%
Elastické zotavenie	DIN EN ISO 7389 Metóda B	60%
Tvrdosť Shore A	DIN 53505	55
Teplotná odolnosť		-40°C až +90°C
Aplikačná teplota		+5°C až +40°C
Skladovateľnosť		+5°C až +25°C

### Varianty produktu

- Kartuš 310 ml
- Salám 600 ml



Autorizovaný distributor:



Tremco illbruck s.r.o.- org.zložka


Priemyselná 6/815

965 01 Ladomerská Vieska •SK

T. +421 904 545 545

[www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)

[www.tremco-illbruck.sk](http://www.tremco-illbruck.sk)

 [tremcoillbruck.sk](https://www.facebook.com/tremcoillbruck.sk)

SP350

Lepidlo s vysokou  
počítačnou  
pevnosťou


Lepí a drží  
okamžite a pevne



30 kg/cm<sup>2</sup>

Lepidlo s testom  
na extrémnu záťaž!

Merané na konečnú pevnosť v ťahu po vytvrdnutí.




## SP350


### Lepidlo s vysokou počiatočnou pevnosťou

SP350 je nestekavé vysokoviskózne tmleové lepidlo na hybridnej polymérovej báze.


Bolo vyvinuté na najrôznejšie stavebné aplikácie vyžadujúce okamžitú únosnosť lepeného predmetu bez použitia dodatočnej mechanickej fixácie. Vďaka svojej extrémne vysokej počiatočnej pevnosti v ťahu (500 kg/m<sup>2</sup>) je SP350 všestranným pomocníkom na stavbách aj v domácnostiach.




**Extrémne vysoká únosnosť** s okamžitým účinkom. Lepidlo udrží aj niekoľkokilové permanentne zaťažené predmety.




**Žiadna dodatočná fixácia** nie je absolútne potrebná. SP350 bolo testované na samostatné zaťaženie bez použitia ocelevej spojovacej techniky.



**Stála pružnosť lepidla** rozširuje možnosti jeho použitia aj v miestach, kde je potrebné počítať so zvýšenými dilatáciami príslušného povrchu.



**Odolnosť voči poveternosti** umožňuje použiť lepidlo v exteriéroch a v miestach náchylných na UV žiarenie a zvýšenú vlhkosť.




**Pretierateľnosť lepidla** je výbornou vlastnosťou SP350. Jednoduchým pretretím je možné zaistiť farebnú kompatibilitu s okolím.


## Použitie lepidla illbruck SP350




Lepenie zrkadiel na obklady a sadrokartóny.



Lepenie betónových striešok, tvaroviek a iných doplnkov




Lepenie kúpeľňových doplnkov, vešiakov a pod.




Lepenie plotových dosiek priamo na nosné jakli.




Lepenie polic a regálov



Lepenie OSB dosiek na trámy




Lepenie funkčných aj ozdobných líšt, sokoloviek apod.



Lepenie okenných parapetov.



Lepenie schodníc a obkladov z dreva aj keramiky.



Lepenie vonkajších betónových obkladov.