

## Materiál

Fólia z kopolyméru polyetylénu opatrená netkanou textiliou, ktorá umožňuje omietnutie.

## Prevedenie

Plnoplošne (VV) samolepiaca okenná fólia o návine 25 metrov v roli.

## Forma dodania

Šírka mm	Kartón – obsah ks	m / kartón
70	4	100
100	3	75
140	2	50

## Technická špecifikácia

Parameter	Norma	Klasifikácia
Stupeň horľavosti	DIN 4102	B2 (P-NDS04-961)
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy		ca. 10 m
Vzduchotesnosť	EN 1026	$a < 0,1 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^2/3]$
Lepivosť	EN 1939/postup 3	> 25 N / 25 mm
Kompatibilita s bežnými stavebnými materiálmi		dobrá
Teplotná odolnosť		- 40 °C až +80 °C
Aplikačná teplota*		- 5 °C až +40 °C
Skladovacie podmienky		v originálnom balení, v suchu a chlade, nikdy v mraze
Skladovateľnosť		12 mesiacov

\* Pri veľmi nízkych teplotách doporučujeme opatriť podkladovú plochu penetráciou ME901 alebo ME902.



## ME350

### Okenná fólia interiér VV



#### Rozsah použitia

Fólia je špeciálne vhodná pre vnútorné utesnenie okien medzi osadzovacím rámom a murívom. Materiál slúži ako vzduchotesná a parobrzdiaca membrána. Vyniká mimoriadnou príľnavosťou, vďaka použitiu mimoriadne lepivého a výkonného lepidla. Drží skvelo na väčšine bežne používaných podkladoch ako sú napr murivo, tvrdené PVC, pieskovec, kovy, drevo, izolačné materiály (EPS, XPS, PUR pena). Navyše je celoplošne omietateľná.

#### Prednosti produktu

- aplikácia možná bez penetrácie
- samolepiaca vrstva po celej ploche
- separovaný dvojdielny liner uľahčuje a optimalizuje aplikáciu
- mimoriadna adhézia na mierne nerovných podkladoch
- ľahké, rýchle a nákladovo úsporné kladenie

**Príprava**

- Lepené plochy musia byť čisté, suché, zbavené mastnoty, námrazy, prachu a volných častíc.
- Priľnavosť ME350 je na väčšinu podkladov dobrá. Doporučujeme však previesť vlastné otestovanie prídržnosti na aplikovaný podklad.
- Na silne porézne a vlhké podklady, ako aj pre aplikácie pri veľmi nízkych teplotách (až -5 °C) doporučujeme použiť pre dosiahnutie optimálnej príľnavosti fólie k podkladu impregnáciu ME901 alebo ME902. Pokiaľ teploty klesnú až k -10 °C tak len impregnácia ME904.

**Upevnenie na okno**

- Okennú fóliu Interiér VV nalepte na celú bočnú stranu rámu s minimálnym presahom v rohoch 2 cm.
- Fóliu ohnete a preložte späť. Samolepiace pásy zlepte navzájom, fólia bude na rohoch presahovať.
- Rovnakým spôsobom pokračujte v nalepovaní fólie na zvyšné strany. Doporučujeme opatrit fóliou len tri strany rámu okna (zvislé a vrchný profil). Pri parapetoch je väčšinou výhodná aplikácia fólie v neskoršej fáze.
- Osadte okno do otvoru, ukotvite ho a potom vyplňte škáru tepelnou izoláciou doporučujeme použiť 1 – komponentné peny illbruck.

**Upevnenie na murivo**

1. V prípade veľmi drodivého a sprasného podkladu aplikujte ME904 a nechajte odvetrať. Vyrovnajte fóliu na okennom ráme a umiestnite ju do správnej polohy. Potom odstráňte krycí liner z fólie, buď celý alebo len 1/2, podľa potreby. Následne pritisknite fóliu na murivo a pomocou valčeka ju dobre pritlačte. V prípade predošlého vynechávania fólie na parapetnej strane profilu ju v tomto kroku doplňte.
2. Lícovú stranu fólie prekryte omietkovou zmesou alebo inak zakryte a ochráňte pred mechanickým poškodením.

**Upozornenie**

ME904 B&B Primer EKO neobsahuje rozpúšťadla, je spracovateľný od -10 °C a má krátku dobu odparovania.

**Bezpečnostné pokyny**

Najaktuálnejšiu verziu bezpečnostného listu nájdete na stránkach [www.tikatalog.sk](http://www.tikatalog.sk)

**Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii aplikační technik Tremco illbruck.

**Dodatočné informácie**

Uvedené údaje môžu slúžiť len ako všeobecné pokyny. Na riešenie konkrétnych situácií a na aplikáciu má vplyv rada rôznych podmienok, ktoré nedokážeme ovplyvniť, rovnako ako nemôžeme

zaručiť kompatibilitu s najrôznejšími materiálmi. Je preto treba previesť dostatočný počet skúšok a overiť tak vhodnosť materiálov pre danú aplikáciu.

Stav údajov výrobcu k 08/14. Technické zmeny vyhradené. Najaktuálnejšiu verziu nájdete na [www.tremco-illbruck.com](http://www.tremco-illbruck.com)



**tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka**  
Priemyselná 6/815  
96501 Ladomerská Vieska  
Slovensko  
T: +421 45 6722 460  
F: +421 45 6738 218

[predaj@tremco-illbruck.com](mailto:predaj@tremco-illbruck.com)  
[www.tremco-illbruck.sk](http://www.tremco-illbruck.sk)