

## Popis

Jednostranne lepiaca syntetická textília potiahnutá kvalitným akrylátovým lepidlom, ktoré je kryté hnedým silikonizovaným papierom.

## Forma dodania

- Jednostranne lepiaca fólia navinutá do role
- Farba: tmavo šedá

## Rozmery

Hrúbka (mm)	0,6
Dĺžka v roli (mm)	25
Šírka (mm)	60

## Technická špecifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Prínavosť	DIN EN 1939	35 N / 25mm
Ekvivalentná difúzna hrúbka		sd <2m
UV odolnosť	DIN 53 354	8 týždňov
Teplotní odolnosť		-40 °C až 100°C
Skladovacia teplota		+5 °C až +25 °C
Aplikačná teplota		od - 10 °C
Skladovacia doba		12 mesiacov

## Príprava

- podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc
- na vyčistenie použite prípravok AA404
- v prípade prašného a drolivého povrchu odporúčame pred aplikáciou fólie impregnovat' podkladu pomocou ME901 alebo ME902

## Spracovanie

- odviňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby
- odstráňte ochranný prúžok a aplikujte fóliu na pripravenú podkladovú plochu
- pásku poriadne pritlačte k podkladu

Fóliu je možné aplikovať na podklad aj pri teplotách pod 0° C za podmienok, že je podkladová plocha suchá a bez námrazy. Vďaka nízkej hrúbke fólie môže ľahko dôjsť k poškodeniu fólie tzn. pretrhnutiu. Preto odporúčame dodatočné zakrytie, ktoré je odolné voči mechanickému poškodeniu.



## ME314

### Fólia na spoje a prestupy



illbruck ME314 lepiaca fólia je určená na aplikáciu, kde je vyžadované napojenie vzduchotesných konštrukcií alebo izolácií. Fólia býva využívaná napr. na utesnenie škár medzi sendvičovými koštrukciami (dosky, panely), preplátovanie spojov vzduchotesných membrán.

#### Hlavní výhody

- veľmi vysoká lepiivosť
- excelentná teplotná odolnosť
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia

**Dôležité upozornenie**

Lepný spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse o odlepenie fólie z podkladu alebo jednej vrstvy od druhej dôjde pravdepodobne k jej poškodeniu alebo pretrhnutiu. V takýchto prípadoch je potrebné fóliu naraďiť novou vrstvou. Vytvorený spoj odoláva kolísaniu okolitých teplôt a vlhkosti.

**Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

**Dodatočné informácie**

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka  
IČO: 43890067  
Priemyselná 6/815  
965 01 Ladomerská Vieska,  
Tel. +421 45 6722 460