

Popis

Tesniace fólie na báze butylkaučuku, jednostranne laminovaná netkanou textíliou.

Forma dodania

Kód produktu	Šírka x Hrúbka	Návin	Obsah boxu	
	v mm	in mm	Počet rolí	Spolu metrov
304162	50 x 1,5	15,00	6	90,00
304165	75 x 1,5	15,00	4	60,00
304163	100 x 1,5	15,00	3	45,00
304164	150 x 1,5	15,00	2	30,00

Ďalšie rozmery na vyžiadanie

Technická špecifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4 102	B2, normálne zápalná
Chemická báza materiálu		syntetický butylový kaučuk
Súčiniteľ difúzneho odporu	DIN 52 615	μ =cca 800 000
Teplotná odolnosť		-40 °C a +80 °C
Aplikačná teplota		+5 °C a +40 °C
Doba skladovania		12 mesiacov
Skladovacia teplota		+10 °C a +25 °C

Príprava

Príprava podkladu

- podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc. veľmi savé povrchy, napr. betón, penosilikát, omietku odporúčame najskôr impregnovat primerom ME901 alebo ME902
- po použití primeru ME901 alebo ME902 pri bežnej teplote je potrebné nechať podklad odvetrať 30 až 60 minút.
- výdatnosť primeru závisí na savosti a pórovitosti podkladu.
- bez primeru môže byť ME404 Butyl Fleece použitý na hladké povrchy ako sú hliník, zinok, polyester, sklo a strešné fólie na báze ECB, EPDM, PIB, CR a ďalšie.
- napriek tomu prvý náter podkladu primerom zvyšuje počiatočnú príľnavosť.



ME404

Butyl Fleece



Butyl Fleece sa skladá z vysoko príľnavého plastoelastického butylového kaučuku jednostranne pokrytého textíliou. Táto fólia môže vďaka svojej konštrukcii vyhovieť neskorším pohybom škáry až 10%. Butyl Fleece fólia je vhodná pre utesnenie škár a prasklín pri montáži otvorových výplní.

Hlavní výhody

- veľmi dobrá príľnavosť na mnoho podkladov bez použitia primerov
- je schopná preniesť dlhodobý pohyb až 10 %
- jednoduchá, rýchla a lacná montáž

Spracovanie

- odrežte ME404 Butyl Fleece na požadovanú dĺžku.
- odstráňte ochranný papier (liner) a aplikujte pásku na pripravený podklad.
- odstráňte záhyby na fólii pomocou prítlačného valčeka.
- fólia by mala byť lepená na podkladové plochy s minimálnou šírkou 4 cm.

Dôležité upozornenie

V prípade požiadavky na vydanie záruky na okenný systém i3 je podmienkou použitie impregnácie ME901 alebo ME902 na spevnenie podkladu pred aplikáciou fólie. V prípade exteriérových aplikácií musí byť syntetický film chránený proti poveternostným vplyvom a starnutiu. Vzhľadom na meniace sa okolité podmienky odporúčame dodatočné upevnenie fólie pokiaľ ide o aplikáciu nad hlavou, napr. na stropnú konštrukciu.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460