

Popis

3 vrstvávková koextrudovaná polyetylénová membrána

Forma dodania

- Rola s návinom 50 m a šírkou 1,5 m alebo 4 m
- Hmotnosť: 10,5 kg
- Farba: modrá

Technická špecifikace

Vlastnosť	Norma	Hodnota
Použitie		parozábrana
Materiál		3 vrstvávková koextrudovaná PE membrána
Hrúbka	EN 1849-2	0,110 mm
Plošná hmotnosť	EN 1849-2	cca 100 g/m ²
Reakcia na oheň	EN 13501-1	trieda E
Najväčšia ťahová sila v pozdĺžnom/priečnom smere	EN 12311-1	>150 N/ 50 mm
Ťažnosť v pozdĺžnom/priečnom smere	DIN 53857	>850 %
Odolnosť proti pretrhnutiu (driek klinca)	EN 12310-1	140 N
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy	EN 1931	Sd > 107 m
Tepelná odolnosť	EN 13859-1	-40 °C až +80 °C
Podmienky skladovania		Na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte pôsobeniu UV žiarenia a poveternostným vplyvom

Spracovanie

Inštalácia konštrukcie z interiéru

- Priložte membránu ME003 ku krokvám, trámom a pod. a potom upevnite pomocou sponiek
- Následne miesta, kde sú sponky zabezpečte a dotiesnite pomocou fólie ME314 alebo ME319
- Minimálny odporúčaný presah preplátovania membrán navzájom je 10 cm
- Dotesnite aj tieto napojenia a presahy membrán pomocou illbruck ME314 alebo ME319
- V prípade potreby prilepenia membrány ME003 na stenu alebo iný podklad použite na dosiahnutie trvalého vzduchotesného spoja lepidlo illbruck OT300
- Drobné poškodenia membrány opravte a dotiesnite pomocou fólie ME314 alebo ME319. Na opravu väčšieho charakteru alebo na dotiesnenie konštrukcií použite záplaty z ME003 a lepidla OT300

Dôležité upozornenie

Pred spracovaním si prečítajte dôležité informácie na etikete produktu. K dispozícii je aj bezpečnostný list.



ME003

Parotesná membrána Basic

3 vrstvávková vzduchotesná a parobrzdíaca membrána. Vysoká parobrzdíaca schopnosť umožňuje jej použitie v priestoroch kde je uvažovaná dlhodobá vyššia vnútorná relatívna vlhkosť vzduchu. Zásľuhu na vysokej tesnosti membrány má kvalita východzieho granulátu, ktorý umožňuje vyrobiť kvalitný materiál aj pri malej hrúbke cca 110 µm.

Hlavní výhody

- veľmi vysoká prietlačnosť
- výborné mechanické vlastnosti
- veľmi dobrá spracovateľnosť
- vysoká paronepriepustnosť

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžadovať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460