

## Popis

Hliníková fólia jednostranne potiahnutá vrstvou bitúmenového elastoméru.

## Forma dodania

- Jednostranne lepiaca fólia s hrúbkou 1,3 mm potiahnutá linerom navinutá do role
- Rola s návínom 10 m
- Šírka fólie (mm): 45 / 50 / 75 / 100
- Ďalšie rozmery na vyžiadanie



## Technická špecifikace

| Vlastnosť           | Norma    | Klasifikácia                                 |
|---------------------|----------|--|
| Trieda horľavosti   | DIN 4102 | B2   |
| Aplikačná teplota   |          | +5 °C až +30 °C                              |
| Tepelná odolnosť    |          | -30 °C až +80 °C                             |
| Skladovacia teplota |          | +10 °C až +25 °C                             |
| Doba skladovania    |          | 12 mesiacov v neotvorenom originálnom balení |

## Príprava


- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc
- Veľmi savé povrchy odporúčame najskôr impregnovat primerom ME901 alebo ME902
- Po použití primeru ME901 alebo ME902 pri bežnej teplote je potrebné nechať podklad odvetrať 10 až 40 minút
- Výdatnosť primeru závisí na savosti a pórovitosti podkladu

## Spracovanie

- Odrežte ME104 Bitúmen Alu na požadovanú dĺžku
- Odstráňte ochranný papier (liner), prilepte fóliu na podklad a dôkladne pritlačte prítlačným valčekom, aby sa vytlačili vzduchové bubliny

## ME104

### Bitúmen Alu



Univerzálne použiteľná samolepiaca fólia, používa sa najmä na utesnenie, izoláciu a napojenie priľahlých konštrukcií. Veľmi vhodná je na tesnenie spojov kovov, plastov, odkvapových žlabov, oplechovaniu atík, strešných okien, potrubí kachlí, hrebeňov strechy, stien, drenážnych trubiek. Aplikovateľná na murivo, omietku, betón, drevo, kov, oceľ, zinok, hliník a sklo.

#### Hlavní výhody

- špeciálna krycia fólia, zabraňuje kapilárnemu prieniku vlhkosti
- odolná UV žiareniu
- vodotesná
- veľmi ľahké, rýchle a lacné tesnenie spojov a špár

**Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

**Dodatočné informácie**

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka  
IČO: 43890067  
Priemyselná 6/815  
965 01 Ladomerská Vieska,  
Tel. +421 45 6722 460