

Popis

Polyetylénová páska z penového plastu bez krycej fólie. Materiál je jednostranne potiahnutý kaučukovým lepidlom uľahčujúcim montáž.

Forma dodania

Jednostranne lepiaca penová páska navinutá do role.

- Hrúbka 3 mm
- Dĺžka v roli 30 m
- Šírka na želanie, závisí na limitoch výroby cca do 1000 mm



Technická špecifikace

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Lepidlo		kaučukové
Pevnosť v ťahu	ISO 1926	325 kPa (v pozdĺžnom smere)
Pevnosť v ťahu	ISO 1926	220 kPa (v priečnom smere)
Objemová hmotnosť	ISO 845	cca 30 kg/m ³
Predĺženie pri pretrhnutí	ISO 1926	125% (v pozdĺžnom smere)
Predĺženie pri pretrhnutí	ISO 1926	115% (v priečnom smere)
Odolnosť voči UV žiareniu		obmedzená (potrebné zakryť)
Aplikačná teplota		+5 °C až +35 °C
Tepelná odolnosť		-30 °C až +80 °C
Skladovacia teplota		+5 °C až +25 °C

Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc

Spracovanie

- Odviňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby. Následne aplikujte priamo na pripravené podkladové plochy. Pásku dôkladne pritlačte na podklad prítlačným valčekom
- Páska je vďaka svojmu materiálu ideálna do kontaktu so silikónovými tmelmi v prípade, že vyžadujeme nepriľnutie tmelu. Táto vlastnosť sa často využíva pri použití pásy ako vymedzovača dna špár.

Dôležité upozornenie

Páska neobsahuje žiadny silikón a práve preto je jej použitie vhodné v prevádzkach, v ktorých sa toto vyžaduje, napr. lakovníach a pod..

TN115

PE páska



Tesniaci a vymedzovací materiál vhodný pre aplikácie ako sadrokartónové priečky (tesnenie medzi nosným profilom a podkladom), tesnenie vo vzduchotechnike, mäkké uloženie oceľových konštrukcií, dištančná páska v obvodových plášťoch. Páska sa primárne používa na prerušenie tepelného mostu a zamedzenie vzniku galvanického článku, tesnenie proti prachu a prievanu.

Hlavní výhody

- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia
- dobrá tepelná odolnosť -30 °C až +80 °C
- ľahká rezateľnosť

TN115

PE páska

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460